



АО «Мальцовский портландцемент»
ул. Цементников, д. 1, г. Фокино, Брянская
обл., Россия. 242610
тел.: +7 (4832)58-43-64, +7 (4832)58-43-54
e-mail: petrova@cemros.ru



Сертификат соответствия
РОСС RU C-RU.AE83.B.00088/23
Срок действия с 28.11.2023 по 27.11.2024



Сертификат соответствия
BY/112 02.01. TP013 094.01 00388
Срок действия с 31.01.2022 по 30.01.2027

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 1697
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020
ПАРТИЯ № 115

Отгружен	06.04.2024					
Вагоны №	53672317	53690723	53695839	53696571	58950965	58979683
	58986563	93154698	93172898			
Вес	637,90 т					
Класс прочности	42.5					
Содержание специальных и технологических добавок, %	0					
Средняя активность в возрасте 2 сут. (за предыдущий месяц)	23,1 МПа					
Средняя активность в возрасте 28 сут. (за предыдущие 3 месяца)	52,6 МПа					
Коэффициент вариации	1,42					
Содержание минеральных добавок (шлак+трепел), %	не более 5					
- шлак, %	0,0					
- трепел, %	4,3					
Нормальная плотность цементного теста, %	26,75					
Начало схватывания, мин	187					
Равномерность изменения объёма (расширение), мм	0-1					
Потери массы при прокаливании, %	1,22					
Нерастворимый остаток, %	1,83					
Содержание оксида магния в клинкере, %	0,8-1,0					
Содержание хлор-иона, %	не более 0,01					
Содержание щелочных оксидов, %	не более 0,8					
Максимальная удельная эффективная активность естественных радионуклидов	89,9 Бк/кг					
Гарантийный срок	не более 60 суток после отгрузки					



Начальник ЛТК

Н.И.Сидоренко

Примечание: испытания цемента производятся по ГОСТ 30744-2001

