

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие  
«Управляющая компания холдинга «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»  
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»



213654, Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Костюковичи,  
ул. Юношеская, д.117  
Тел./факс приемной: (02245) 50-095, тел.: (02245) 72-650  
Тел./факс испытательной лаборатории: (02245) 50-052



ВГЦА	ВУ/112 2.0823
ВСКА	ГОСТ ISO/IEC 17025

Паспорт качества № 103/05

**Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020**

(Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа В со шлаком (Ш) от 21 % до 35 %, класса прочности 42,5, нормальноотвердевающий)  
ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013

Сертификат соответствия №ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00515  
(срок действия с 20.12.2021 по 19.12.2026)

Партия № 103

Дата отгрузки	30.03.2024	
Транспортное средство №	P35774P2	
Масса нетто, т	71,5	
Класс прочности	42,5Н	
Нормальная густота цементного теста, %	26,75	
Группа по эффективности цемента при пропаривании	II	
Предел прочности при сжатии после тепловой обработки, МПа (среднее за предыдущий месяц)	27,7	
Прочность на сжатие в возрасте 2 суток, МПа (среднее за предыдущий месяц)	17,6	
Активность (прочность на сжатие в возрасте 28 суток), МПа (среднее за предшествующие 3 месяца)	47,1	
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %	2,2	
Минеральные добавки (основные компоненты)	- вид	Гранулированный доменный шлак
	- количество, %	22,05
Специальные и технологические добавки	- наименование	отсутствуют
	- количество, %	0
Сроки схватывания, мин	- начало	220
	- конец	270
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов A <sub>уд</sub> , Бк/кг	76,6	

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 31108-2020 при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки

Физико-механические и химические показатели, не указанные в паспорте качества, предоставляются по требованию потребителя

М.П. Заместитель начальника  
испытательной лаборатории

*М.П. Шунькина*

О.М. Шунькина

