

DANOGIPS FirstCoat

Подготовка основания

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13°С. Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и отслоений. Смежные поверхности необходимо защитить с помощью укрывной пленки или бумаги и малярного скотча.

Инструкция по применению

Чтобы открыть упаковку, надрежьте защитную пломбу.

Откройте крышку и снимите защитную пленку.

Перед началом работы перемешайте грунт-краску до однородной консистенции. Допускается разбавление водой не более 10%.

Для нанесения можно использовать валик, кисть и различного рода распылители.

При механизированном нанесении для оптимального раскрытия факела рекомендуется поддерживать температуру грунт-краски не менее 13° С.

Рекомендуемые форсунки: от *17.

Равномерно нанесите грунт-краску на поверхность. Не допускайте образование подтеков.

Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки.

При необходимости можно произвести шлифование, используя наждачную бумагу Р240 или с более мелким зерном.

Инструмент и оборудование после использования промойте теплой мыльной водой. Для лучшего результата используйте профессиональные инструменты и аксессуары Danogips и Sheetrock.

Время высыхания

4–6 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя.

Хранение, транспортировка

Срок хранения 12 месяцев с даты производства (дата производства указана на ведре).

Храните грунт-краску в ведре с плотно закрытой крышкой.

Предохраняйте упаковку с грунтом от чрезмерного нагрева и хранения под прямым солнечным светом.

Рекомендуется хранение в сухом помещении при температуре выше 0° С.

Допускается замораживание/размораживание. Выдерживает не менее 5 циклов.

Нельзя ускорять процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов.

Размораживать при комнатной температуре.

Предупреждение

Беречь от детей.