



Наименование:	Декоративная штукатурка «Барокко»
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Декоративная штукатурка с перламутровыми частицами различной величины, целлюлозным волокном и микрошариками для внутренних работ по новым и старым минеральным поверхностям. Благодаря своей структуре материал легко наносится, что позволяет создавать на поверхности изящную фактуру (до 1 мм) и скрывать мелкие неровности стен. Подходит для создания разнообразных эффектов (шёлка, металлизации и др.) в интерьерах различных стилей от роскошного «Барокко» до современного Hi-tech. Лёгкость и простота нанесения штукатурки дают возможность воплотить в жизнь самые необычные идеи.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами и добавлением специальных микрошариков. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает стойкостью к мытью.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по каталогу цветов "Барокко" или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Основание подготовлено под покраску: зашпатлевано, грунтовано грунтовкой укрывающей ТМ "VGT" или грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносить кельмой или шпателем с последующим текстурированием в один или два слоя. 1-й способ нанесения: нанести материал ровным слоем на поверхность пластиковой кельмой, затем круговыми или прямолинейными мазками в противоположных направлениях сформировать рисунок с переливом двух тонов. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м². 2-й способ нанесения: нанести материал ровным слоем на поверхность пластиковой кельмой и оставить до полного высыхания. 2 слой нанести губкой или кельмой отдельными участками с последующим приглаживанием рисунка кельмой.
Расход:	1-й способ нанесения: 4-7 м²/кг, 2-й способ нанесения: 3-4 м²/кг.
Время высыхания:	При толщине слоя до 1 мм до отлипа - 3 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха

	время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент, стеклошарики, наполнители.
Плотность:	1,22 г/см ³
Сухой остаток:	Не менее 50%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7