

Антисептик "Биоконтакт" «GOLDBASTIK BB 26». Усиленная защита древесины



Условия нанесения и способ применения

Работы следует выполнять при температуре воздуха, основания и состава не ниже +5 С. Не обрабатывать мерзлую древесину, а также поверхность ранее окрашенную пленкообразующими материалами. Поверхность должна быть прочной и чистой. Перед применением перемешать.

Возможны 2 способа обработки древесины:

1) Кисть, валик или распыление. Наносить в 2-3 приема с интервалом не менее 30-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Нанесение антисептика должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности. Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины.

2) Погружение или автоклавирование. Время погружения в антисептик: 2-5 минут. Для обработки данным способом можно использовать емкости из стекла или полиэтилена. Погружение или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого суммарного расхода.

Обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полного высыхания поверхности (на срок не менее 48 часов). После истечения 48 часов и до наступления 14 суток с момента обработки указанная защита рекомендована. Максимальная защита достигается путем глубокой пропитки.