



Наименование:	Эмаль универсальная «Металлик» ВД-АК-1179
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для декоративной окраски различных поверхностей: дерева, гипса, керамики, различных типов обоев, изделий из полистирола и пластика, загрунтованного металла. Применяется для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства и особенности:	Обладает натуральным металлическим блеском, высокой свето-, водо- и атмосферостойкостью. Декоративный эффект эмали зависит от цвета подложки, толщины слоя покрытия и способа нанесения. Выпускается несколько цветов: «золото», «бронза», «серебро», «аметист», «гранат», «аквамарин», «изумруд».
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. При окраске поверхностей рекомендуется предварительное грунтование металлических поверхностей грунтовкой по металлу ТМ "VGT", минеральных - грунтовкой глубокого проникновения.
Способ нанесения:	Эмаль наносить кистью, валиком или тампоном в 1-2 слоя.
Расход:	Ориентировочный расход эмали 100-250 г/м ² на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, металлический пигмент.
Плотность:	1,04 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 20%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.

Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7