

Смесь для стяжки пола цементная Люкс, 25 кг



Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть очищенной от пыли, грязи, жировых, масляных пятен, краски, битума и других веществ и образований, препятствующих адгезии состава. Основания с повышенной гигроскопичностью должны быть укреплены грунтовкой «Тайфун Мастер» №100 («Тайфун Мастер» №102). Штукатурочные стыки примыкания стен и пола необходимо проклеить уплотняющей лентой.

Способ применения:

В предварительно подготовленную емкость или смеситель налить чистую холодную воду и засыпать состав для стяжек Люкс в ориентировочной пропорции: 25 кг состава на 3,8 – 4,5 литра воды. Вымесить состав до однородной массы мешалкой корзиночного типа (миксер) или в специальном смесителе, приготовленный раствор выдержать 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового состава Люкс – в течение 120 минут.

Нанесение:

Полученный раствор равномерно наносится на поверхность основания между направляющими планками и разравнивается правилом. При устройстве стяжки на нестабильных основаниях для армирования необходимо использовать металлические сетки. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 100 мм. Уложенный раствор необходимо предохранять от повреждений, намокания, замерзания и пересушивания, нагрева свыше 25°C, а также интенсивного сквозного проветривания в первые трое суток.