

# Danogips UltraFinish

## **Подготовка к работе**

Чтобы открыть упаковку, удалите защитную пломбу.

Чтобы открыть упаковку полиэтиленового ведра 17 л, надрежьте и оторвите защитное кольцо по кругу.

Откройте крышку и удалите защитную пленку с поверхности материала.

Перед применением перемешайте шпатлевку до однородной консистенции.

При необходимости шпатлевку допускается разбавлять водой: вливайте воду небольшими порциями (не более 50 мл/л), перемешайте. Избегайте излишнего разбавления шпатлевки, это может привести к повышенной усадке и снижению адгезии.

## **Подготовка основания**

Температура воздуха в помещении и температура основания должны быть выше 13°C. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Значительные перепады (2-6 мм) рекомендуется предварительно выровнять сухими полимерными шпатлевками Danogips Jet. Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания рекомендуется обработать грунтом Danogips. При использовании по ГКЛ предварительное грунтование не требуется.

## **Сплошное шпатлевание поверхности**

Нанесите слой шпатлевки на основание и разгладьте шпателем. Каждый последующий слой шпатлевки наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Нанесение «мокрым по мокрому» допускается, но в этом случае увеличивается усадка и общее время высыхания. Для увеличения скорости переноса материала на основание используйте специализированные валики для шпатлевки. Обработайте поверхность после высыхания наждачной бумагой Р180 или с более мелким зерном.

## **Механизированное нанесение**

Финишная шпатлевка Danogips UltraFinish может наноситься аппаратами безвоздушного распыления. Рекомендуется применять заглаживающие шпатели Danogips шириной от 45 до 120 см. Для работ на высоте используйте их в паре с телескопической ручкой.

Рекомендуемые параметры для средств механизации: Диаметр сопла для аппаратов типа Graco Mark и аналогов: \*29, \*31, \*33. Для аппаратов типа Graco T-Max и аналогов: \*39, \*41. Давление аппаратов устанавливайте на максимальное значение. Также возможно нанесение шпатлевки при помощи текстурного пистолета с компрессором.

**ВНИМАНИЕ!** Для заделки швов и стыков гипсокартона используйте специализированную шпатлевку Danogips Fill&Finish Light или Danogips SuperFinish.

## **Хранение**

Срок хранения шпатлевки 12 месяцев с даты производства (дата производства указана на ведре).

Храните шпатлевку в ведрах с плотно закрытой крышкой.

Предохраняйте ведро со шпатлевкой от чрезмерного нагрева и хранения под прямым солнечным светом.

Рекомендуется хранение в сухом помещении при температуре выше 0° С.

Допускается замораживание/ размораживание. Выдерживает не менее 5 циклов.

Нельзя ускорять процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов. Размораживать при комнатной температуре. После размораживания тщательно перемешать миксером.

### **Предупреждение**

Беречь от детей.