

Danogips Grunt Deco

Подготовка основания

Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q3 (K3). Может наноситься на практически невпитывающие и слабо впитывающие поверхности.

Основание должно быть однородным, выровненным, высохшим и чистым. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся старые покрытия удалить. Для предотвращения появления трещин на поверхности стен, рекомендуем перед нанесением кварц-грунта Danogips Grunt Deco подготовить основание с использованием готовых шпатлевок и стеклохолста Danogips.

Инструмент

Валик, кисть.

Нанесение материала

Перед каждым применением тщательно перемешайте грунт, используя низкооборотный смеситель. При необходимости для снижения вязкости добавьте воды не более 3% по объему. Наносите на обрабатываемую поверхность равномерным слоем с помощью малярного валика или кисти. Для дополнительного укрепления слабого мелящегося основания обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Danogips или грунт-краской Danogips FirstCoat, дождитесь полного высыхания поверхности. После полного высыхания грунтовки или грунт-краски нанесите кварц-грунт Danogips Grunt Deco кистью или валиком, в разных направлениях по основанию для получения равномерной поверхности и однородной шероховатости. После полного высыхания первого слоя, при необходимости нанесите второй слой на контрастные основания.

После работы инструмент тщательно промойте водой.

Время высыхания

Через 4 часа после нанесения в нормальных условиях. Нанесение второго слоя кварц-грунта и/или структурного покрытия при температуре +13 - +30 °C возможно через 8 часов. При более низкой температуре структурное покрытие наносить только после полного высыхания грунтовки. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Условия хранения и транспортировки

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 24 месяца при температуре окружающей среды от +5°C - +30°C в стороне от нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м.

Допускается кратковременное замораживание и хранение продукции (1-2 недели) на открытых площадках, оборудованных навесом, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре окружающей среды до -20°C.

Кварц-грунт выдерживает до 5 циклов замораживания и оттаивания. Размораживать допускается только при комнатной температуре. Не допускается ускорять оттаивание замороженной продукции с помощью обогревательных приборов или горячей воды.

Меры безопасности

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки, защитные очки. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу. Подробнее меры безопасности и соответствующие СИЗ перечислены в Паспорте безопасности материала.