

ilmax decoline Штукатурка камешковая силикатно-силиконовая

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, стабильным, сухим, ровным, без наледи (иней) и очищенным от биопоражений, высолов, пыли, извести, масел (в том числе опалубочного), жира, остатков краски, цементного (гипсового) молочка и других загрязнений, способных снизить адгезию.

Нанести контактный грунт ilmax 4185 или ilmax decogrunт (заколерованный в цвет финишного покрытия). К дальнейшим работам приступить после высыхания грунта (ориентировочно через 3 часа).

Сильновпитывающее основание перед нанесением контактного грунта необходимо загрунтовать ilmax 4180 (4120, 4100) и дать высохнуть в соответствии с инструкцией.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед началом работ штукатурку перемешать. Допускается разбавление чистой водой: при ручном нанесении до 250 мл на 25 кг, при механизированном нанесении – до 500 мл на 25 кг.

Нанести равномерно штукатурку при помощи тёрки или шпателя из нержавеющей стали. Инструмент удерживать под углом 60°. Убрать излишки материала до толщины зерна.

После того как штукатурка перестала прилипать к инструменту (ориентировочно через 10–20 минут) сформировать фактуру круговыми движениями пластиковой тёркой. Важно не допустить пересыхания поверхности штукатурного слоя.

Нанесение штукатурки возможно с использованием чашки (хоппера) и воздушного компрессора. Для этого необходимо настроить оборудование и подобрать оптимальную консистенцию материала.

ВАЖНО!

1. Остаточная влажность основания по массе должна быть не более: бетон – 3 %, цементные – 4 %.
2. В ЛШСУ нанесение декоративного слоя допускается не ранее чем через 2 суток после выполнения армированного стеклосеткой слоя КС 1.
3. Допускается различие в оттенках штукатурки в связи с природным происхождением сырья. Цвет никак не влияет на характеристики штукатурки.
4. Для создания равномерной фактуры и цвета на одном участке необходимо работать без перерывов, используя материал одинаковой консистенции и из одной партии. Во избежание различий в фактуре рекомендуется обработка поверхности одним специалистом.
5. Во время затирания не смачивать поверхность водой.
6. Не допускается нанесение штукатурки при влажности воздуха выше 75 %. Повышенная влажность и низкая температура воздуха приводит к длительному высыханию штукатурки.

7. Во время выполнения работ и набора прочности раствора поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды.
8. Для защиты фасада строительные леса рекомендуется закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить водоотливы.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.

Дата производства, номер партии и другая дополнительная информация указана на упаковке.

ООО «ИЛМАКС» гарантирует результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с ТНПА и комплексном применении составов ilmax.

Для подбора комплекса материалов, а также в случаях, не предусмотренных данной инструкцией, обратитесь в технический центр ООО «ИЛМАКС».

После истечения срока хранения потребительские свойства продукции могут не соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в соответствии с законодательством РБ.