

ilmax ready pasta Шпатлевка финишная

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, стабильным, сухим, ровным, без наледи (иней) и очищенным от биопоражений, высолов, пыли, извести, масел (в том числе опалубочного), жира, остатков краски, цементного (гипсового) молочка и других загрязнений, способных снизить адгезию.

Впитывающее основание загрунтовать ilmax 4180

(4120, 4100) или ilmax ready primer грунт-подложка в соответствии с инструкцией.

Для слабовпитывающего использовать ilmax ready primer грунт-подложка.

Приступить к шпатлеванию после высыхания грунта (ориентировочно через 3 часа).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед началом работ шпатлёвку перемешать. Допускается разбавление чистой водой до 5 %.

Нанести слой шпатлёвки валиком, шпателем или металлической тёркой, загладить.

Второй и последующий слои нанести после высыхания предыдущего. Если

предыдущий слой шпатлёвки шлифовали, его необходимо обеспылить и

загрунтовать ilmax 4180 (4120, 4100).

Дефекты нанесения скорректировать шлифованием абразивной сеткой или наждачной бумагой после высыхания шпатлёвки.

Машинное нанесение шпатлёвки производить безвоздушными аппаратами

производительностью не менее 4,3 л/мин (сопло 0,027–0,029", давление

от 180 бар).

ВАЖНО!

1. Остаточная влажность основания по массе должна быть не более: бетон – 3 %, цементные – 4 %, гипсовые – 6 %.
2. Использовать чистые ёмкости и инструменты из нержавеющей стали.
3. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой.
4. Во время выполнения работ и высыхания состава поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков и других неблагоприятных факторов окружающей среды.
5. Дальнейшие работы (оклейка обоями, окраска, различные декоративные техники) проводить в сроки в соответствии с рекомендациями производителей отделочных материалов, а также после высыхания состава (зависит от толщины слоя и условий окружающей среды), но не ранее чем через 1 сутки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.

Дата производства, номер партии и другая дополнительная информация указана на упаковке.

ООО «ИЛМАКС» гарантирует результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с ТНПА и комплексном применении составов ilmax.

Для подбора комплекса материалов, а также в случаях, не предусмотренных данной инструкцией, обратитесь в технический центр ООО «ИЛМАКС».

После истечения срока хранения потребительские свойства продукции могут не соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в соответствии с законодательством РБ.