

Смесь для стяжки пола цементная Тайфун Мастер №44, 25 кг



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть очищенной от пыли, грязи, жировых, масляных пятен, краски, битума и других веществ и образований, препятствующих адгезии состава. Основания с повышенной гигроскопичностью должны быть укреплены грунтовкой «Тайфун Мастер» №100 («Тайфун Мастер» №102). Штукатурочные стыки примыкания стен и пола необходимо проклеить уплотняющей лентой.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: В предварительно подготовленную емкость или смеситель налить чистую холодную воду и засыпать состав для стяжек «Тайфун Мастер» №44 в ориентировочной пропорции: 25 кг состава на 3,8 –4,5 литра воды. Вымесить состав до однородной массы мешалкой корзиночного типа (миксер) или в специальном смесителе, приготовленный раствор выдержать 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового состава «Тайфун Мастер» №44 – в течение 120 минут, «Тайфун Мастер» №44М – в течение 30 минут. Применение каких-либо добавок не допускается.

НАНЕСЕНИЕ: Полученный раствор равномерно наносится на поверхность основания между направляющими планками и разравнивается правилом. При устройстве стяжки на нестабильных основаниях для армирования необходимо использовать металлические сетки. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 100 мм. Уложенный раствор необходимо предохранять от повреждений, намокания, замерзания и пересушивания, нагрева свыше 25°C, а также интенсивного сквозного проветривания в первые трое суток.

ИНСТРУМЕНТ: Пластмассовая емкость, электродрель с мешалкой корзиночного типа (миксер), правило, уровень.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

- к работам по приготовлению и применению состава не допускать лиц, имеющих заболевания кожных покровов, глаз и дыхательных путей;

- в процессе работы обязательно применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, покровов и глаз.