

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование объекта испытаний, технические требования и т.д.	Обозначение ТНПА, устанавливающе го требования к продукции (№ пункта)	Обозначение ТНПА, устанавливающе го метод испытаний	Нормирован- ное значение показателей, установленных в ТНПА	Фактическое значение показателей для каждого образца	Вывод о соответст- вии требовани- ям ТНПА
	Гранулы древесные топливные	СТБ 2027- 2010, таблица 2				
1	Влажность, %	п.1	ГОСТ EN 14774-1-2013	Не более 12	6,6	соответст вует
2	Плотность гранулы, кг/дм ³	п.2	ГОСТ 33507- 2015	1,0-1,4	1,19	соответст вует
3	Зольность A ^d , %	п.3	ГОСТ 32988- 2014	Не более 2,5	0,3	соответст вует
4	Низшая теплота сгорания, МДж/кг	п.5	ГОСТ 33106- 2014	Не менее 17,5	18,27	соответст вует
	Высшая теплота сгорания, МДж/кг	—		—	19,66	—
5	Механическая прочность (содержание древесной пыли при истирании гранул), %	п.6	СТБ EN 15210-1-2011	Не более 6,5	98,9 (1,1)	соответст вует
6	Размеры гранул, мм	—	ГОСТ 34089- 2017	—		—
	диаметр длина				6,1 18,0	
7	Массовая доля серы, %	Приложение А, таблица А.1	ГОСТ 33256- 2015	не более 0,08	0,02	соответст вует