

Самонивелирующая смесь чистовая Тайфун Мастер №41, 25 кг



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Поверхность должна быть прочной и стабильной, очищенной от пыли, грязи, жировых, масляных пятен, краски, битума и других веществ и образований, препятствующих адгезии самонивелирующегося состава. Основания предварительно должны быть тщательно укреплены грунтовкой «Тайфун Мастер» №100 («Тайфун Мастер» №102). Стыки примыкания стен и пола необходимо проклеить защитной лентой.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: В предварительно подготовленную емкость налить холодную чистую воду и засыпать сухую смесь «Тайфун Мастер» №41 в пропорции: 25 кг состава на 3,8-4,8 литра воды. Вымешивать состав до однородной массы мешалкой корзиночного типа (миксером). Приготовленный раствор обязательно выдержать в течение 5 минут. Перед нанесением повторно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ: Полученный раствор равномерно выливается на поверхность основания и распределяется при помощи ракля или шпателя, контролируя толщину слоя. Для удаления пузырьков воздуха и достижения однородности смеси, свежий раствор необходимо прокатать специальным игольчатым валиком. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 20 мм. Уложенный раствор необходимо предохранять от повреждений, намокания, замерзания и пересушивания, нагрева свыше 25°C, а также интенсивного сквозного проветривания.

ИНСТРУМЕНТ: Пластмассовые емкости – не менее трех, электродрель с мешалкой корзиночного типа (миксер), игольчатый валик, ракля или шпатель.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

- к работам по приготовлению и применению состава не допускать лиц, имеющих заболевания кожных покровов, глаз и дыхательных путей;

- в процессе работы обязательно применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз.