



ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА И ПОЛОВ

Лак акриловый водно-дисперсионный Alpina Аква Лак для паркета и полов

Акриловый паркетный лак для создания прочного покрытия деревянных полов, других деревянных поверхностей внутри помещения.



прозрачный

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,9 л, 2,5л; 10 л;

Назначение:

специальный лак на акриловой основе для создания прочного защитного покрытия паркетных и деревянных полов, мебели, а также других деревянных поверхностей внутри помещения. Легко моется и очищается. Для здорового климата в помещении.

Свойства:

- создает гладкую поверхность с отличной износостойкостью
- образует прочное к удару и царапинам покрытие
- покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми моющими средствами
- обеспечивает стойкость к статическому воздействию воды и бытовыми моющим средствам
- подходит в качестве запечатывающего покрытия

Пригодные подложки:

Паркет и другие изделия из дерева. Продукт также наносится на прочные старые лакировки и эмали. Для работ внутри помещения.

Цветовые тона/ Колеровка:

прозрачный лак
продукт не предназначен для непосредственной колеровки возможна предварительная тонировка деревянного пола материалом **Alpina Аква Лазурь для дерева** в оттенках древесины.

Время высыхания/ Температура применения:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% лак высыхает на поверхности через 1-2 ч (зависит от толщины слоя). Эксплуатация поверхности возможна через 48 ч. Нанесение следующего слоя лака через 3 часов. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Степень глянца:

глянцевый и шелковисто-матовый
*полуглянцевая по СТБ EN 13300

Инструмент:

Нанесите покрытие валиком, предназначенным для лакирования акриловыми лаками (эмалиями). Для дощатого пола используется кисть-ракла. Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

Способ нанесения:

Перед использованием тщательно перемешать начиная со дна упаковки! Исключите сильный сквозняк в помещении. Работу начинайте с дальнего угла комнаты, двигаясь от окон к двери. Для получения долговечного и прочного покрытия нанесите 1-ый слой лака, после высыхания зашлифуйте мелкозернистой бумагой, удалите пыль и нанесите 2-ой слой, для новых полов рекомендуется 3-и слоя. В первые дни ограничить нагрузки на покрытие! Полный набор прочностных характеристик через 7 суток. Технологический перерыв между слоями лака: 3 час

Расход:

около 100-120 мл/м² на 1 слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /разбавление:

Грунтовочный слой :

Alpina Аква Лак для паркета и полов, без разбавления, при необходимости можно разбавить максимально на 10% водой.

Промежуточный слой и финишное покрытие:

Alpina Аква Лак для паркета и полов без разбавления.

Состав:

водная дисперсия акрилового полимера, целевые добавки, вода.



Alpina Аква Лак для паркета и полов

Лак акриловый водно-дисперсионный Alpina Аква Лак для паркета и полов

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность дерева очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Новые деревянные подложки:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Влажность древесины:

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Покрытия лаками, эмалями, лазурями с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить до прочного основания. Прочнодержасьея покрытия тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с лаком **Alpina Аква Лак для паркета и полов** пробным нанесением.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить. Загрунтовать материалом **Alpina Аква Лак для паркета и полов**, при необходимости максимально разбавив на 10% водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:

Меры предосторожности:

Хранить недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Хранение:

В упакованном виде в прохладном и хорошо проветриваемом месте в закрытых складских помещениях в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок: в оригинальных закрытых упаковках 24 месяца с даты изготовления.

ТИ № ВУ_48/25_WB по состоянию на октябрь 2025

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

Общество с ограниченной ответственностью "ДИСКОМ", ВУ-224704, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи д. Шебрин; тел.: +375 162 30 13 70; www.caparol.by; e-mail: info@caparol.by