




Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие
«Управляющая компания холдинга «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»

213654, Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Костюковичи,
ул. Юношеская, д.117
Тел./факс приемной: (02245) 50-095, тел.: (02245) 72-650
Тел./факс испытательной лаборатории: (02245) 50-052



Паспорт качества № 396/17
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020
(Портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий)
ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013

Сертификат соответствия №ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00515
(срок действия с 20.12.2021 по 19.12.2026)

Партия № 396

Дата отгрузки	04.08.2024
Транспортное средство №	24376931
Масса нетто, т	680
Класс прочности	42,5Н
Нормальная густота цементного теста, %	27,50
Группа по эффективности цемента при пропаривании	I
Предел прочности при сжатии после тепловой обработки, МПа (среднее за предыдущий месяц)	34,1
Прочность на сжатие в возрасте 2 суток, МПа (среднее за предыдущий месяц)	23,8
Активность (прочность на сжатие в возрасте 28 суток), МПа (среднее за предыдущие 3 месяца)	51,2
Коэффициент вариации активности за предыдущие 3 месяца, %	1,4
Содержание трехкальциевого алюмината (СаА) в клинкере, %	8,47
Специальные и технологические добавки	отсутствуют
Сроки схватывания, мин	- начало - конец 215 270
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	74,4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 31108-2020 при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки




Начальник
Испытательной лаборатории

Н.Ю. Мурашкина



Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие
«Управляющая компания холдинга «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»

213654, Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Костюковичи,
ул. Юношеская, д.117
Тел./факс приемной: (02245) 50-095, тел.: (02245) 72-650
Тел./факс испытательной лаборатории: (02245) 50-052



Паспорт качества № 440/09
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020
(Портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий)
ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013

Сертификат соответствия №ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00515
(срок действия с 20.12.2021 по 19.12.2026)

Партия № 440

Дата отгрузки	03.08.2025
Транспортное средство №	26050195
Масса нетто, т	680
Класс прочности	42,5Н
Нормальная густота цементного теста, %	27,50
Группа по эффективности цемента при пропаривании	I
Предел прочности при сжатии после тепловой обработки, МПа (среднее за предыдущий месяц)	34,1
Прочность на сжатие в возрасте 2 суток, МПа (среднее за предыдущий месяц)	23,8
Активность (прочность на сжатие в возрасте 28 суток), МПа (среднее за предыдущие 3 месяца)	51,2
Коэффициент вариации активности за предыдущие 3 месяца, %	1,4
Содержание трехкальциевого алюмината (СаА) в клинкере, %	8,63
Специальные и технологические добавки	отсутствуют
Сроки схватывания, мин	- начало - конец 195 240
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	74,4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 31108-2020 при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки



Начальник
Испытательной лаборатории

Н.Ю. Мурашкина