



Эмаль ECOL для пола (ПФ-266)

Для внутренних работ
ТУ РБ 06075370.010-98

- > Глянцевая
- > Износостойкая
- > Устойчива к жидким моющим средствам
- > Устойчива к истиранию

Краткий обзор

- Назначение** Для отделки новых и ранее окрашенных полов из древесины, ДВП, ДСП, а также других деревянных поверхностей (в том числе порогов, плинтусов, лестниц и т.д.) в жилых, бытовых, административных и производственных помещениях с нормальными эксплуатационными требованиями.
- Сферы применения** Строительство Д Деревообработка Т Торговля
- Свойства** Образует износостойкое глянцевое покрытие, устойчивое к истиранию и механическим нагрузкам. Получаемое покрытие отличается высокой водостойкостью, выдерживает многократную влажную уборку с применением жидких моющих средств. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.
- Состав** Лак пентафталевый, пигменты, сиккатив, нефрас С4-150/200, функциональные добавки.
- Цвет и внешний вид покрытия** Цвет покрытия эмали должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – однородная, гладкая поверхность без посторонних включений.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее	50
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с	70 - 110
Массовая доля нелетучих веществ, %	55 - 65
Степень перетира, мкм, не более	50
Укрывистость высушенной пленки в пересчете на эмаль, г/м², не более	110
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	24
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,13
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-го раствора моющего средства при температуре (40 ± 2) °С, мин, не менее	10
Срок службы покрытия в условиях эксплуатации У2, У3, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3, лет, не менее	2

Упаковка 1 л; 2,4 л; 10 л; 20 л; 50 л.

Технология применения

- Пригодные подложки** Деревянные поверхности.
- Подготовка поверхности** Поверхность очистить от жировых и других загрязнений, старой отслоившейся краски, зашкурить, обеспылить. Неокрашенные поверхности при необходимости шлифовать, обеспылить.
- Способ и условия нанесения** Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить разбавителем R-UNIT, уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) или нефрасом С4-150/200. Наносить кистью или валиком тонкими (!) слоями на сухую, предварительно подготовленную поверхность. Ранее окрашенные полы – в 1 - 2 слоя, новые – в 2 - 3 слоя.
- Пиктограммы способов нанесения** 
- Температурный режим, время высыхания** Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) % — 24 ч. Каждый последующий слой наносится не ранее чем через 24 часа. После окрашивания следует избегать сильных механических воздействий в течение 7 дней.
- Расход** 150 - 180 г/м² на один слой. Зависит от качества и подготовки поверхности, применяемого инструмента, квалификации работника и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Меры предосторожности	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Вредна при вдыхании! Беречь от детей! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем! При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.	
Утилизация отходов	После использования эмали пустую банку плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор.	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.	
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.002997.12.11
	Декларация о соответствии	РОСС RU Д-BY.AF82.B.01845/19
	Паспорт безопасности	ПБХП №600112981.04-2012
	Протокол испытаний	РУП «БелНИИС» №146 от 06.06.2008 ЛИ ЛКМ «МАВ» №39/16 от 07.06.2016
Контактная информация	Отдел развития и продвижения архитектурных материалов: телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96 e-mail: otsp@mav.by	
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by	

Эмаль ПФ-266

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.