



Министерство архитектуры и строительства РБ  
 Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие  
 «Управляющая компания холдинга «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»  
 ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»



Филиал № 1 «Цементный завод»

ул. Победы, 5Е, 231911 г.п. Красносельский, Волковысский р-н, Гродненская обл.,  
 тел./факс: приемная (01512) 63622/63757  
 Испытательный центр ОАО «Красносельскстройматериалы» аккредитован  
 Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям по ГОСТ ISO/IEC 17025  
 Аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0068 действует до ~~29.05.2025~~ *29.05.2030*  
 тел./факс: лаборатория (01512) 61165

*использовано верно*

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 29341

Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа В со шлаком (Ш) от 21 % до 35 %, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий:

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020 <sup>7</sup>

Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01. TP013 007.02 00262 Срок действия с 06.07.2023 по 05.08.2028  
 Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации», Республика Беларусь,  
 230003, г. Гродно, ул. Обухова, 3 ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия»

Дата отгрузки 20.07.25 Партия № 649 Транспортное средство № 97121263

	Наименование показателя	Значение
1	Класс прочности цемента	42,5Н
2	Группа эффективности цемента при пропаривании	II
3	Вид и количество минеральных добавок (основных компонентов) в цементе	<i>23,85</i> % гранулированного доменного шлака
4	Наименование и количество специальных и технологических добавок в цементе	<i>0,01% триэтил-НВ от ИвталСтрой</i>
5	Активность (прочность на сжатие цемента в возрасте 28 суток) как среднее значение за предшествующие 3 месяца	46,3 МПа
6	Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца	0,7 %
7	Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов A <sub>ра</sub> по результатам периодических испытаний	0,83 Бк/кг
8	Нормальная плотность цементного теста	28,20 %

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 31108-2020 при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки

Начальник ИЛ цемента  
 ГОУПП «ВТ», с. 1238, т. 2000 - 07-2024г

*Кунесервис*  
 АИС Красносельск

Ведущий инженер-технолог ОКП *Савола*

КОПИЯ  
 ВЕРНА

