



Клей для стеклообоев GOLDBASTIK BF 04

15 л

5 л



- еще более прочный и влагостойкий;
- ультрамягкая консистенция;
- без запаха, не желтеет / не темнеет;
- подходит для «паутинки»;
- тиксотропный, не стекает / не капает;
- открытое время – до 30 мин.

НОВАЯ
ФОРМУЛА
УЛУЧШЕННАЯ





Клей для стеклообоев «GOLDBASTIK BF 04»

Расход*: от 0,2 л/м².

Открытое время: до 30 мин.

Плотность: около 1,02 г/см³.

Гарантийный срок хранения: 1 год.

Температура использования: +10 ... +30°C.

Время высыхания**: 24 часа.

Преимущества:

- уже готовый к применению;
- прозрачный после высыхания;
- специальная многокомпонентная формула, исключительно прочно фиксирующая приклеиваемый материал;
- клеевой слой выдерживает неоднократное намочение (особенно актуально для последующих работ по стеклохолсту);
- адгезия и надежность изготовленного в заводских условиях клея выше сухих порошков для этих же целей, растворенных в воде;
- содержимое ведра не портится и сохраняет свойства даже при неполном использовании и дальнейшем хранении;
- пастообразная тиксотропная консистенция, удобно наносится и хорошо распределяется по поверхности;
- практичная упаковка (прямоугольные ведра 5 л и 15 л.);
- экологически чистый продукт, безопасен для человека и домашних животных.

Состав:

Синтетическое связующее на виниловой основе, модифицированный крахмал, реологические добавки, деионизированная вода, прошедшая УФ обеззараживание.

Назначение:

Предназначен для приклеивания в сухих помещениях всех видов стеклообоев, стеклохолста, а также обоев с акриловой структурой на бумажной основе, флизелиновых, текстильных, виниловых, шелковых обоев и обоев, предназначенных для последующей окраски.

Подготовка поверхности:

Подготовленная поверхность должна быть сухой, прочной, а также очищенной от пыли, грязи, остатков старых обоев, краски и других загрязнений. Для уменьшения расхода клея и улучшения адгезии основания сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения GOLDBASTIK BS 02, разбавленной водой в соотношении 1:1. Поверхности, подлежащие оклейке обоями, должны быть выровнены и сглажены, трещины, швы – заделаны шпатлевкой и отшлифованы.

Условия нанесения, способ применения:

Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности не ниже +10°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Избегать сквозняков в помещении до полного высыхания клея. Перед применением перемешать.

При нанесении на стену клей наносится ровным слоем кистью или специальным валиком. Следовать инструкции изготовителя обоев. Проверить, чтобы в местах стыка обоев было достаточно клея. Излишки клея на лицевой стороне обоев удалить смоченной водой губкой. Выдавить пузырьки воздуха щеткой или пластмассовым шпателем, разглаживая от середины к краям.

Возможно нанесение смеси клея и воды в соотношении 1 часть клея и 1-2 части воды на лицевую поверхность наклеенных обоев для улучшения адгезии к последующим окрасочным слоям.

* Зависит от впитываемости основания, а также типа и массы приклеиваемого материала, используемого рабочего инструмента.

** При температуре воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры воздуха время высыхания может увеличиться.

Производитель:

Частное предприятие «Голдбастик»
220141, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Стариновская, 2, пом.173
тел./факс (017) 392-44-61
e-mail: info@goldbastik.com
www.goldbastik.com



Техническая поддержка:

тел. моб.: (029) 395-50-30
e-mail: info@goldbastik.com