




АО «Мальцовский портландцемент»
ул. Цементников, д. 1, г. Фокино, Брянская обл.,
Россия 242610
тел.: +7 (4832)58-43-64, +7 (4832)58-43-54
e-mail: petrova@cemros.ru



Сертификат соответствия
РОСС RU C-RU.AE83.B.00088/23
Срок действия с 28.11.2023 по 27.11.2024



Сертификат соответствия
BY/112 02.01. TP013 094.01 00388
Срок действия с 31.01.2022 по 30.01.2027

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 7211
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020
ПАРТИЯ № 477

Отгружен	27.09.2024
Вагоны №	52056355
Вес	66,50 т
Класс прочности	42,5
Содержание специальных и технологических добавок, %	0
Средняя активность в возрасте 2 сут. (за предыдущий месяц)	23,6 МПа
Средняя активность в возрасте 28 сут. (за предыдущие 3 месяца)	52,5 МПа
Коэффициент вариации	0,85
Содержание минеральных добавок (шлак+трепел), %	не более 5
- шлак, %	0,1
- трепел, %	4,5
Нормальная густота цементного теста, %	27,00
Начало схватывания, мин	169
Равномерность изменения объема (расширение), мм	0-1
Потери массы при прокаливании, %	1,63
Нерастворимый остаток, %	2,05
Содержание оксида магния в клинкере, %	0,8-1,0
Содержание хлор-иона, %	не более 0,01
Содержание щелочных оксидов, %	не более 0,8
Максимальная удельная эффективная активность естественных радионуклидов	80,9 Бк/кг
Гарантийный срок	не более 60 суток после отгрузки

Начальник ЛТК

Н.И. Сидоренко

Примечание: испытания цемента производятся по ГОСТ 30744-2001



АО «Мальцовский портландцемент»

Лаборатория технического контроля