

Danogips Travertin Deco

Подготовка основания

Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску (К3) или по международным стандартам (Q3).

Поверхность должна быть чистой, сухой, однородной, выровненной, очищенной от пыли, слабых отслаивающихся частиц. Для предотвращения появления трещин на поверхности стен рекомендуется перед нанесением декоративной штукатурки Danogips Travertin Deco подготовить основание с использованием готовых шпатлевок и стеклохолста Danogips. Сильно впитывающие, пылящие или ослабленные поверхности необходимо обработать грунтом глубокого проникновения Danogips Grunt, либо грунт-краской Danogips FirstCoat. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Затем необходимо обеспылить поверхность. Перед нанесением декоративной штукатурки основание должно быть загрунтовано кварц-грунтом Danogips Grunt Deco, в белом виде или заколерованным в цвет покрытия.

Нанесение материала

Перед началом нанесения декоративного покрытия защитите неокрашиваемые участки малярным скотчем и укрывной пленкой. Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Danogips с помощью валика или кисти.

После полного высыхания грунта нанесите кварц-грунт Danogips Grunt Deco валиком для получения легкого шероховатого эффекта. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Материал рекомендуется наносить при температуре воздуха +13 - +30 °С и относительной влажности воздуха не более 65%. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по "мокрому краю", оставляя по краям минимальное количество материала на сдир.

Создание эффекта «камня травертин»

1. На ровную сухую поверхность нанести грунт глубокого проникновения Danogips GRUNT Инструменты: валик, кисть
Время высыхания: 4-6 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя
2. На загрунтованную поверхность нанести кварц-грунт Danogips Grunt Deco
Инструменты: валик, кисть

Время высыхания: 4 часа (может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды)

3. На сухую поверхность нанести ровный слой декоративной штукатурки Danogips Travertin Deco слоем 2-3 мм. После этого взъерошить материал валиком 8-12 мм.
Инструменты: шпатель или кельма, валик.
Время высыхания 8 часов.
4. Через 10-15 минут пригладить возвышения шпателем или кельмой, формируя прерывистую фактуру.
5. При необходимости шлифовка абразивом P150
6. Нанести защитный лессирующий состав Danogips TopCoat Deco.
Инструменты: валик, кисть, губка
Время высыхания: 4 часа

Фактура «Карта мира»

1. На ровную сухую поверхность нанести грунт глубокого проникновения Danogips GRUNT. Инструменты: валик, кисть
Время высыхания: 4-6 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя.
2. На загрунтованную поверхность нанести кварц-грунт Danogips Grunt Deco.
Инструменты: валик, кисть

Время высыхания: 4 часа (может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды).
3. На сухую поверхность нанести ровный слой декоративной штукатурки Danogips Travertin Deco слоем 1-1,5 мм.
Инструменты: шпатель или кельма
Время высыхания: 8 часов.
4. На высохшей поверхности с помощью кельмы, валика или морской губки оставить возвышения на стене. Далее разнонаправленно пригладить возвышения шпателем или кельмой, формируя плоские островки.
5. При необходимости шлифовка абразивом P150.
6. Нанести защитный лессирующий состав Danogips TopCoat Deco.
Инструменты: валик, кисть, губка

Время высыхания: 4 часа.

Условия хранения и транспортировки

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 24 месяца при температуре окружающей среды от +5°C - +30°C в стороне от нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м.

Допускается кратковременное замораживание и хранение продукции (1-2 недели) на открытых площадках, оборудованных навесом, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре окружающей среды до -20°C.

Продукция выдерживает до 5 циклов замораживания и оттаивания. Размораживать допускается только при комнатной температуре. Не допускается ускорять оттаивание замороженной продукции с помощью обогревательных приборов или горячей воды.

Меры безопасности

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки, защитные очки. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу. Подробнее меры безопасности и соответствующие СИЗ перечислены в паспорте безопасности материала.

