

Шпатлевка готовая к применению Тайфун Мастер ФИНИШ



Подготовка поверхности:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи и других веществ и образований, препятствующих адгезии материала. Непрочные участки, отслаивающиеся малярные покрытия, покрытия из масляных, известковых и клеевых красок следует удалить. Глубокие неровности рекомендуется предварительно зашпатлевать. Основания с повышенной гигроскопичностью и пористостью рекомендуется укрепить грунтовкой "Тайфун Мастер" № 100 или "Тайфун Мастер" №102, а гладкие - грунтовкой "INTER-GRUNT" "Тайфун Мастер" №101.

Способ применения:

Шпатлевка готова к применению. Ее нельзя соединять с другими материалами, разбавлять и загущать.

Нанесение:

шпатлевку наносят на основание при помощи металлического шпателя или стальной нержавеющей терки, прижимая сильно ее к основанию. Максимальная толщина слоя 3 мм. При необходимости наносят несколько слоев шпатлевки. Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +25 °С . К шлифованию поверхности можно приступать после полного высыхания шпатлевки примерно через 6 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении. Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.

Инструмент:

шпатель, терка.

Требования безопасности:

- к работам по приготовлению и применению состава не допускать лиц, имеющих заболевания кожных покровов, глаз и дыхательных путей;

- в процессе работы обязательно применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, покровов и глаз.