

ilmax ragomax Штукатурка цементная легкая

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, стабильным, сухим, ровным, без наледи (иней) и очищенным от биопоражений, высолов, пыли, извести, масел (в том числе опалубочного), жира, остатков краски, цементного (гипсового) молочка и других загрязнений, способных снизить адгезию.

Основание загрунтовать в соответствии с таблицей применения грунтовок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь постепенно добавить в чистую, без примесей, воду ($t = +10...+25\text{ }^{\circ}\text{C}$) и тщательно размешать миксером до получения однородной массы без комков. Через 10 минут повторно перемешать, после чего растворная смесь готова к применению.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Выравнивающий слой

Нанести штукатурку толщиной 3–5 мм, втереть в основание металлической тёркой для создания контактного слоя. Не позднее чем через 15–30 минут нанести второй слой штукатурки толщиной 5–25 мм равномерным набрасыванием кельмой.

Выровнять правилом по маякам.

При необходимости последующие слои наносить на схватившиеся предыдущие.

Ориентировочное время схватывания 8–12 часов.

Каждые 30 мм штукатурного слоя необходимо армировать металлической сеткой, закреплённой к основанию.

Декоративный слой фактура «шуба»

Ориентировочно через 1–2 суток после нанесения выравнивающего слоя нанести штукатурку толщиной 1,5–2 мм при помощи тёрки или шпателя (или механизированным способом). Инструмент удерживать под углом 60° .

В течение 20 минут сформировать фактуру штукатурки при помощи валика, тёрки или другого инструмента.

Важно не допустить пересыхания поверхности штукатурного слоя. Для формирования фактуры «шуба» штукатурку можно нанести валиком непосредственно на подготовленную поверхность. Общая толщина штукатурного слоя должна составлять не менее 10 мм.

ВАЖНО!

1. Остаточная влажность основания по массе должна быть не более: бетон – 6 %, цементные – 8 %, газосиликат – 20 %.
2. По кладке блоков из ячеистого бетона применять установку маяков с помощью пластиковых или металлических клипсов, закреплённых к основанию шурупами.
3. Маяки и их крепления удалить через 8–12 часов после нанесения штукатурки, а места их расположения заполнить этим же составом.
4. Для создания равномерной фактуры на одном участке необходимо работать без перерывов, используя материал одинаковой консистенции и из одной партии. Во

избежание различий в фактуре рекомендуется обработка поверхности одним специалистом.

5. Во время выполнения работ и набора прочности раствора поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, перепадов температур, сквозняков, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Оштукатуренную поверхность увлажнять в течение 7 суток путем распыления воды не менее 2–3 раз в сутки.

6. Для защиты фасада строительные леса рекомендуется закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить водоотливы.

7. Дальнейшие работы (окраска, шпатлевание, облицовка плиткой) проводить в сроки в соответствии с рекомендациями производителей материалов, а также после высыхания и набора прочности раствора, но не ранее чем через 7 суток (окраска, шпатлевание) и не ранее чем через 28 суток (облицовка плиткой). В противном случае возможно появление дефектов в виде высолов, отслоений, а также нарушения качественных характеристик финишного покрытия.

8. Время высыхания зависит от толщины слоя и условий окружающей среды.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.

Дата производства, номер партии и другая дополнительная информация указана на боковой стороне упаковки.

ООО «ИЛМАКС» гарантирует результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с ТНПА и комплексном применении составов ilmax.

Для подбора комплекса материалов, а также в случаях, не предусмотренных данной инструкцией, обратитесь в технический центр ООО «ИЛМАКС».

После истечения срока хранения потребительские свойства продукции могут не соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в соответствии с законодательством РБ.