

Министерство архитектуры и строительства РБ
 Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие
 «Управляющая компания холдинга «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»
 ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
 Филиал № 1 «Цементный завод»

ул. Победа, 58, 231911, г.п. Красносельский, Волковысский р-н, Гродненская обл.
 тел./факс: приемная (01512) 63022/63757
 Испытательный центр ОАО «Красносельскстройматериалы» аккредитован Государственным
 предприятием «БЦЦ» на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.
 Аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0068, действует до 29.05.2025
 тел./факс: лаборатория (01512) 61165



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 32335

Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа В со шлаком (Ш) от 21 % до 35 %, класса прочности 42,5, нормальноотвердевающий:

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020

Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01.ТРО13 007.02 00262 Срок действия с 06.07.2023 по 05.07.2028

Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации», Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Обухова, 3



ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия»

Дата отгрузки 25.08.24 Партия № 444 Транспортное средство № 93081438

	Наименование показателя	Значение
1	Класс прочности цемента	42,5Н
2	Группа эффективности цемента при пропаривании	Г
3	Вид и количество минеральных добавок (основных компонентов) в цементе	23,20 % гранулированного лимонного шлама
4	Наименование и количество специальных и технологических добавок в цементе	-
5	Активность (прочность на сжатие цемента в возрасте 28 суток) как среднее значение за предшествующие 3 месяца	44,6 МПа
6	Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца	0,5 %
7	Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов A _{удф} по результатам периодических испытаний	58,5 Бк/кг
8	Нормальная плотность цементного теста	25,60 %

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 31108-2020 при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки

Начальник ИЛ цемента

Кунцевич

Ведущий инженер-технолог ОКП

08177986
Текларская

**КОПИЯ
ВЕРНА**

