

Шпатлевка для OSB NEOMID

ТИП

Готовая к применению акриловая шпатлевка с армирующими волокнами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выравнивания и подготовки к финишной отделке поверхностей из OSB внутри и снаружи помещений. После шпатлевания поверхность может подвергаться шлифовке, окрашиванию любыми ЛКМ и оклейке обоями.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выравнивания и заделки стыков, швов, трещин, отверстий от саморезов и других неровностей на OSB, ДСП, ДВП, SIP-панелях, фанере и других пористых древесных материалах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



шпатель

ЦВЕТ

Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК

Матовая.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

До 0,75 кг/м² при толщине слоя до 0,5 мм, в зависимости от толщины слоя нанесения и фактуры поверхности.

ФАСОВКА

1,3 кг, 7 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Шпатель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Полное высыхание - 24-48 часов в зависимости от толщины покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, пыли, воска, жира и старых лакокрасочных покрытий. Участки, зараженные плесневыми грибами, обработать Отбеливателем для древесины NEOMID 500 в соответствии с инструкцией. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности Грунтом для плит OSB NEOMID во избежание растрескивания при высыхании, обусловленного неравномерной впитывающей способностью плит OSB. При заделке швов более 5 мм рекомендуется использовать специализированную ленту.

ОКРАСКА

Перед применением состав необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 3-5% от массы. Наносить шпателем в 2 слоя, плотно вдавливая в основу. Первый слой – на сдир, второй слой – выравнивающий, толщина слоя за один проход – до 5 мм.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка для плит OSB не является финишным материалом и должна быть окрашена или покрыта штукатуркой в кратчайшие разумные сроки. Рекомендованные финишные материалы: NEOMID КРАСКА ФАКТУРНАЯ ДЛЯ OSB, NEOMID ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ OSB ЭЛАСТИЧНАЯ, NEOMID КРАСКА ДЛЯ ПЛИТ OSB, NEOMID ФАСАДНАЯ КРАСКА-ГРУНТ ДЛЯ ПЛИТ OSB 3 В 1.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +40°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания до температуры -20°C, но сроком не более 30 дней, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре без использования нагревательных приборов не менее суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в течение двух месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.