



АО «Мальцовский портландцемент»
ул. Цементников д. 1, г. Фокино, Брянская обл.
Россия 242610
тел. +7 (4832)58-43-64, +7 (4832)58-43-54
e-mail: petrova@eurocem.ru



Сертификат соответствия ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 7 122

РОСС RU C-RU.AE83.B.00055/22

Срок действия с 29.11.2022 по 28.11.2023

Портландцемент со шлаком ЦЕМ III/A-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020

ПАРТИЯ № 466

Отгружен	16.09.2023	
Вагоны №	93041028	93110997
Вес	142,90 т	
Класс прочности	42,5	
Содержание специальных и технологических добавок, %		0
Средняя активность в возрасте 2 сут. (за предыдущий месяц)		19,3 МПа
Средняя активность в возрасте 28 сут. (за предыдущий месяц)		50,6 МПа
Коэффициент вариации (за предыдущие 3 месяца)		0,84
Содержание минеральных добавок (шлак+трепел), %		не более 20,0
- шлак, %		14,2
- трепел, не более 5%		4,5
Нормальная густота цементного теста, %		26,00
Равномерность изменения объема (расширение), мм		0-1
Содержание оксида магния в клинкере, %		0,8-1,0
Содержание хлор-иона, %		не более 0,01
Содержание щелочных оксидов, %		не более 0,8
Максимальная удельная эффективная активность естественных радионуклидов		72,9 Бк/кг
Гарантийный срок		не более 60 суток после отгрузки

Начальник ЛТК

Н.И. Сидоренко

Примечание: испытания цемента производятся по ГОСТ 30744-2001

