



Holz Fassadenfarbe

Высококачественная полуматовая краска для деревянных фасадов

- ✓ Срок службы покрытия 7 лет
- ✓ Защита от влаги и атмосферных воздействий
- ✓ Защита от плесневых грибов и водорослей
- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Основа 100 % чистый акрилат
- ✓ Содержит воск



Описание	
Наименование продукции	Краска водно-дисперсионная акриловая «Holz Fassadenfarbe» ТУ РБ 200551259.007-2003
Свойства	<p>Водоразбавимая атмосферостойкая краска на основе специального акрилового связующего для окрашивания деревянных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Образует полуматовое водоотталкивающее эластичное покрытие, обладающее высокой прочностью сцепления с деревянными поверхностями, устойчивое к воздействию атмосферных факторов и перепадам температур умеренного климата. ✓ Обладает высокой укрывистостью, УФ стойкостью, устойчивостью к выцветанию. ✓ *Срок службы покрытия – не менее 7 лет при соблюдении необходимых условий подготовки поверхности и покраски (подтверждено испытаниями, проведенными в соответствии с ГОСТ 9.401). ✓ Образует покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, устойчивое к влажной уборке с помощью неабразивных моющих средств и действию дезрастворов. ✓ Легко и равномерно наносится. ✓ Без резкого запаха. <p>1 класс стойкости к влажному истиранию согласно СТБ EN 13300. Максимальное содержание ЛОС в продукте < 30 г/л.</p>
Назначение	<p>Покрытие с полуматовым блеском защищает поверхность древесины от биопоражений. Содержит воск, препятствующий загрязнению и облегчающий очистку окрашенной поверхности. Покрытие надолго сохраняет насыщенность цвета. Быстро высыхает, что снижает риск смыва свежего покрытия атмосферными осадками.</p> <p>Рекомендуется использовать в комплексе с грунтовкой Holz Base Aqua TM Condor.</p>

Типы поверхностей для нанесения	Для окраски новых и ранее окрашенных акриловыми или алкидными составами деревянных фасадов, изделий из древесины, фанеры, древесно-стружечных, древесно-волоконистых плит и других. Для наружной и внутренней отделки. Внимание! Краска не подходит для окрашивания полов, горизонтальных поверхностей и промасленной древесины.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений по параметрам укрывистости, степени блеска, устойчивости к влажному истиранию. ✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Ранее неокрашенные деревянные поверхности должны быть очищены от загрязнений, пыли, жирных пятен. Смолистые участки древесины необходимо предварительно обработать растворителем (ацетон, уайт-спирит, бензин), высушить и подшлифовать абразивным материалом мелкой зернистости.</p> <p>Старые прочно держащиеся глянцевые алкидные или акриловые покрытия предварительно обработать наждачной бумагой или шлифовальными губками до обеспечения матовости. Неплотно держащиеся слои покрытия удалить, поверхность очистить от загрязнений и пыли. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно обработать отбеливающими и очищающими составами.</p> <p>Перед нанесением на ранее неокрашенную деревянную поверхность предварительно следует использовать грунтовку Holz Base Aqua TM Condor, особенно тщательно обрабатывая торцевые срезы.</p>
Нанесение	<p>Перед применением краску перемешать, рекомендуется также периодически перемешивать во время работы.</p> <p>Окрасочные работы проводить при температуре воздуха и поверхности не ниже 10 °С. Рекомендуемая температура нанесения (20 ± 5) °С и относительная влажность воздуха не выше 80 %. Избегать окраски при высокой температуре и под прямыми солнечными лучами. Запрещается проводить наружные работы во время дождя, тумана или измороси. Влажность древесины не должна превышать 15 %.</p> <p>Наносить кистью, валиком или распылителем. Особенно тщательно обрабатывать торцы.</p> <p>Краску для первого слоя допускается разбавить водой до 10 % от объема.</p> <p>Время сушки между нанесением 1-го и 2-го слоя краски при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % 4-6 ч.</p> <p>При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания краски увеличивается.</p> <p>Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения.</p> <p>Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество краски различных партий в отдельной емкости.</p>
Цвет	Белый.
Колеровка	Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor (базы А, TR). Для уверенности в выбранном оттенке рекомендуем сделать пробный выкрас.
Расход	150-200 г/м ² для строганой древесины при двухслойном нанесении. 200-300 г/м ² для пиленой древесины при двухслойном нанесении.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	4-6 ч при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт.
Очистка инструментов	После окраски рабочий инструмент промыть водой.
Состав	Вода, дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, функциональные добавки, биоциды.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.

Условия хранения	Краску хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки - от + 5 °С до + 30 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	База А: 0,8 л (1 кг); 2,4 л (3 кг); 4,8 л (6 кг); 9,6 л (12 кг); База TR: 2,25 л (2,4 кг); 9 л (9,6 кг).

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363.
Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by