

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**(обязательное)**

**Нормы ограничения дефектов для сортов фанеры березовой ламинированной**

Нормы ограничения дефектов для сортов фанеры березовой ламинированной приведены в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1

Наименование дефектов	Нормы ограничения дефектов для сортов		
	1	2	3
1 Пропечатка структуры волокон древесины, здоровых сучков, вставок	допускается		
2 Отслаивание, порывы, отсутствие, осыпание пленки	допускается по одной кромке не более 3 мм при условии покрытия влагозащитной краской	допускается не более 2 % от площади листа при условии покрытия влагозащитной краской	допускается
3 Температурные разводы	не допускаются	допускаются без нарушения целостности облицовочного покрытия	допускаются
4 Нахлестки (складки, морщины) пленки	допускаются шириной не более 10 мм длиной не более 500 мм в количестве не более 1 шт./м <sup>2</sup>	допускаются	
5 Налипания фрагментов пленки	допускаются размером не более 30x30 мм в количестве не более 1 шт./м <sup>2</sup> или 10x100 мм в количестве не более 1 шт./м <sup>2</sup>	допускаются	

## Продолжение Таблицы А.1

Наименование дефектов	Нормы ограничения дефектов для сортов		
	1	2	3
ба Горелая пленка (прогар) от дефектов наружного слоя: трещины, повреждения, выпавшие сучки	не допускается	допускается	
бб Горелая пленка (прогар) от дефектов наружного слоя: не гладкое лущение	допускается не более 2 % от площади листа при условии прочного приклеивания пленки	допускается	
бв Горелая пленка (прогар) от дефектов наружного слоя: полосы и пятна от шлифования	не допускается	допускается не более 25 % от площади листа	допускается
7а Следы от дефектов внутреннего слоя: выпавшие сучки, отверстия	допускаются в виде пятен размером не более 25x25 мм, в количестве не более 1 шт./м <sup>2</sup>	допускаются	
7б Следы дефектов внутреннего слоя: разошедшийся шов, трещины	допускаются шириной не более 5 мм, длиной не более 300 мм, в количестве не более 1 шт./пм	допускаются	
8 След от сросшего или ребросклеенного шпона	допускается без повреждения облицовочного покрытия	допускается	
9 Полосы и пятна от плит пресса	допускаются		

## Продолжение Таблицы А.1

Наименование дефектов	Нормы ограничения дефектов для сортов		
	1	2	3
10 Полосы и пятна от пленки	допускаются не более 15 % от площади листа	допускаются	
11 Местные вздутия на поверхности фанеры	не допускаются	допускаются диаметром не более 100 мм в количестве не более 1 шт./м <sup>2</sup>	допускаются
12 Частицы шпона, вклеенные в наружный слой	не допускаются	допускаются	
13 Отпечатки плит пресса	допускаются не более 5 % от площади листа	допускаются	
14 Вмятины	допускаются диаметром до 6 мм в количестве не более 1 шт./м <sup>2</sup> при условии прочного приклеивания пленки	допускаются глубиной не более 0,5 мм без повреждения облицовочного покрытия	допускаются
15 Царапины	не допускаются	допускаются без повреждения облицовочного покрытия	допускаются
16 Дефекты обрезки, сколы на кромке	допускаются длиной не более 3 мм при условии покрытия влагозащитной краской	допускаются длиной не более 10 мм при условии покрытия влагозащитной краской	допускаются
17 Подтеки краски	допускаются шириной не более 5 мм	допускаются	
18 Недостача шпона	не допускается	допускается по одной кромке глубиной не более 5 мм	допускается

## Окончание Таблицы А.1

Наименование дефектов	Нормы ограничения дефектов для сортов		
	1	2	3
19 Местное расслоение шпона во внутренних слоях фанеры (скрытый пузырь)	не допускается		допускается
20 Покоробленность	в фанере толщиной до 6,5 мм включительно – не учитывается, в фанере толщиной выше 6,5 мм допускается со стрелой прогиба не более 15 мм на 1 м длины диагонали листа фанеры		
21 Отклонения от допустимых геометрических размеров	геометрические размеры в соответствии с пунктами 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5		допускаются
22 Отсутствие рубашечного слоя с пленкой (деламинация)	не допускается		допускается не более 25% площади поверхности листа
23 Механическое повреждение (следы от цепей, от вилок погрузчика, повреждения тонкой фанеры в процессе прессования, обрезки и шлифования, излом фанеры и другие повреждения металлическим предметом)	не допускается		допускаются

Примечание – пороки, не указанные в приложении А, не допускаются