

Допустимые повреждения газосиликатных перемычек

Отколотый угол

Это самое распространенное повреждение у перемычек.



Решение проблемы:

Чтобы исправить отколотый угол перемычки, нужно сначала подготовить поверхность, очистив ее от пыли и мусора. Затем скол **заделывается подходящим ремонтным составом, например, цементным раствором, штукатуркой или специальным клеем.** При необходимости используйте армирование для компенсации возможных дефектов.



Допустимые размеры повреждений

Допускается длина/ширина сколов до 10 см без превышения допустимой глубины скола

Глубина сколов	Можно использовать?
≤20 мм	да, если заделать скол ремсоставом
20–40 мм	да, если нет трещин в теле, арматура не видна
≥40 мм	нет, высокий риск оголения арматуры

Блоки с указанными допустимыми к использованию повреждениями соответствуют техническим нормам и не подлежат возврату.

Примеры недопустимых повреждений

Перемычки с такими повреждениями практически непригодны к использованию.



Такие перемычки реализуются со скидкой, так как могут быть обрезаны под более узкие проёмы!