

БЕЗЛЕНТОЧНАЯ РАСШИВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

Śnieżka
AGRYL-PUTZ®

БЕЗЛЕНТОЧНАЯ РАСШИВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ



- содержит целлюлозные волокна
- полимерная формула
- превосходная прочность
- высокоэластичная
- идеальная адгезия с основанием
- для внутренних работ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шпаклевочная масса для расшивки гипсокартонных плит ACRYL-PUTZ® MS30 – это сыпучая шпаклевка на основе полугидрата сульфата кальция (гипса) с содержанием целлюлозных волокон и дисперсии пластиков, уменьшающих напряжения, возникающие из разницы соединяемых материалов. Содержит специальную полимерную смолу, которая значительно повышает прочностные параметры массы и обеспечивает идеальную адгезию с основанием. Целлюлозные волокна предотвращают образование трещин и придают эластичность структуре массы. После обработки характеризуется высокой гладкостью и готова к покраске или оклейке обоями.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для расшивки гипсокартонных плит с полукруглыми, полукруглыми уплощенными или сильно скошенными краями. Может также применяться для заполнения трещин и царапин на поверхностях стен и потолков, монтажа перфорированных уголков, маскировки шурупов, укрепления потрескавшихся минеральных штукатурок внутри помещений и т.п. Обработанная масса гладкая, готова к покраске или оклейке обоями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Время схватывания – прилб. 120 минут
Температура применения и основания от +5 °C до +30 °C
Остаток на сите 0,2 мм 0%
Остаток на сите 0,315 мм < 1%
Прочность соединения ≥ 300 МПа

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

- основание, предназначенное для расшивки, должно быть стабильным, сухим, очищенным от жирных пятен, рыхлых частиц штукатурки, пыли и грязи
- гипсокартонные плиты должны быть закреплены в соответствии с действующими правилами их монтажа
- все конструкционные дефекты следует исправить
- обрезные края следует скосить рубанком или ножом и загрунтовать ПОЛИМЕРНОЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ACRYL-PUTZ® GP41 или ПОЛИМЕРНОЙ ГРУНТОВКОЙ ACRYL-PUTZ®GU40
- царапины и трещины углубить
- в местах, особо подверженных трещинам, например при деревянной конструкции мансарды, рекомендуется применять армированную ленту

Подготовка изделия

- планируемое к использованию количество сухой шпаклевочной массы всыпать в емкость с водой в соотношении приблизительно 1 кг массы на 0,6 л воды, постоянно мешая
- содержимое емкости тщательно перемешать, лучше всего с помощью низкооборотного миксера до получения однородной, легкой для нанесения массы без комков
- готовую массу по истечении примерно 5 минут повторно перемешать
- приготовленная шпаклевочная масса пригодна к использованию в течение приблизительно 1,5 часа
- приготовление массы каждый раз выполнять, используя чистые инструменты и емкости

Расшивка

- наносить с помощью шпателя, терки из нержавеющей стали минимум два слоя
- нанесение производить при температуре основания и окружающей среды от +5 °C
- безленточная расшивка/ремонт царапин – первый слой – заполнить шов и примерно через 50 минут собрать излишек массы. Второй слой – широкой теркой заполнить область шва так, чтобы получить гладкую и ровную поверхность

Karta techniczna 1/2 Ostatnia aktualizacja: 2016-01-26

- после высыхания в случае необходимости нанести третий слой еще более широким шпателем
- расшивка с применением ленты – нанести массу вдоль шва так, чтобы на ее мокрую поверхность можно было наклеить бумажную ленту или сетку
- ленту накладывать выпуклой стороной к стене таким образом, чтобы ее середина проходила вдоль щели
- с помощью шпателя тщательно устранить пузырьки воздуха из-под ленты, вдавливая ее в свеженанесенный слой массы
- после высыхания швов более широким шпателем нанести второй, выравнивающий слой массы, в случае необходимости нанести следующий слой
- высохший последний слой шпаклевочной массы отшлифовать наждачной бумагой либо сеткой с градацией 150, очистить от пыли и покрасить
- укрепление потрескавшихся минеральных штукатурок – нанести массу на поверхность штукатурки слоем 2-3 мм, затем утопить армированную сетку из стекловолокна
- соединение листов сетки должно происходить с напуском минимум 5 см
- всю поверхность зашпаклевать так, чтобы тщательно утопить сетку в массе
- дальнейшие работы производить так же, как в случае выполнения глади на поверхности минеральных штукатурок

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Не касается

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты изготовления

УПАКОВКА

5 кг, 20 кг

РАСХОД

зависит от толщины слоев – приблизительно 0,3 кг/м.п. при толщине слоя 1 мм.

ЦВЕТ

кремовая

ЛОС

brak

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БГТ И ППБ

ВНИМАНИЕ!

Информация, содержащаяся в карте характеристики изделия, предназначена для обеспечения оптимального использования изделия, однако не является основанием для юридической ответственности Производителя, так как условия выполнения остаются вне его контроля. Любое вмешательство в состав изделия недопустимо и может существенно снизить качество применяемого материала. В случае соединения с продукцией других Производителей не несем никакой ответственности. Изложенная выше информация была предоставлена добросовестно, в соответствии с настоящим состоянием знаний и опыта. Производитель оставляет за собой право изменить содержание в следующих изданиях без предварительного информирования об этом факте потребителей.