

ТАЙФУН МАСТЕР № 35



Прайс
Технологическая

карта

Область применения:

Гипс строительный «Тайфун Мастер» №35 применяется для производства ремонтных работ внутри помещений. Рекомендуется применять при заполнении щелей, раковин и трещин в минеральной штукатурке, а также заполнении штраб, углублений при монтаже электропроводки. «Тайфун Мастер» №35 может применяться для изготовления гипсовых строительных изделий всех видов, декоративных деталей для украшения интерьеров, потолков и стен. Не рекомендуется наносить гипсовый раствор на поверхности, часто подвергаемые воздействию влаги и в помещениях с повышенной влажностью.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть очищенной от пыли, грязи, жировых, масляных пятен, краски и других веществ и образований, препятствующих адгезии штукатурного состава. Основание необходимо укрепить грунтовкой «Тайфун Мастер» №100 («Тайфун Мастер» №102) или «INTER GRUNT» «Тайфун Мастер» №101.

Способ приготовления:

Гипс строительный «Тайфун Мастер» №35 замешивают в чистых, нержавеющих емкостях. Для приготовления раствора следует использовать чистую воду с температурой от 5°C до 25°C. Для получения гипсового раствора на 1 кг гипса используется 0,45 – 0,56 литра воды, в зависимости от требуемой консистенции растворной смеси. Раствор замешивается вручную либо механически с использованием специального смесителя, прикрепленного к электрической дрели, до получения однородной консистенции. В случае ручного приготовления смесь «Тайфун Мастер» №35 следует высыпать в воду порциями так, чтобы порции намокали сами и оседали на дно. Смесь сыпать до тех пор, пока вода не впитается полностью. После тщательного перемешивания раствор готов к работе. В случае механического перемешивания смесь «Тайфун Мастер» №35 следует высыпать полностью в отмеренное количество воды и, не дожидаясь пока намокнет, тщательно перемешать до получения однородной массы. Полученный раствор следует использовать в течение 6- 20 минут. По окончании работ емкость для приготовления раствора и используемый инструмент очищают от остатков раствора и тщательно промывают водой.

Расход:

В зависимости от вида применения.

Инструмент:

Пластмассовая емкость, электродрель с мешалкой корзиночного типа (миксер), шпатель, терка.

Транспортирование и хранение:

Состав «Тайфун Мастер» №35 должен транспортироваться и храниться в заводской упаковке, в сухих условиях.

Требования безопасности:

- к работам по приготовлению и применению состава не следует допускать лиц, имеющих заболевания кожных покровов, глаз и дыхательных путей.
- в процессе работы обязательно применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз.

Состав:

Смесь гипса, наполнителей и добавок.

Срок хранения: 12 месяцев от даты изготовления

РСС, ремонтная, гипсовая, 1450, М4, А0,6, К-2, St-1 «Гипс строительный» «Тайфун Мастер» №35 СТБ 1307 -2012

Оптимальная рабочая температура основания и окружающей среды	от +5°С до +25°С
Марка по консистенции	К-2
Средняя плотность	1450 кг/м ³
Адгезия	не менее 0,6 МПа
Марка по прочности на сжатие	не менее М4